



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Primer Z-05

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Primer Z-05 is een primer op basis van polyurethaan en oplosmiddelen voor een optimale hechting van Zettex MS 60 op poreuze ondergronden. Verbeterd de hechting van Zettex MS 60 en verduurzaamt het houten regelwerk waarop de gevelbeplating wordt verlijmd. Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte afwerking. Verbeterd de hechting van Zettex MS 60 op cementgebonden gevelbeplating.

Materiaal

Polyurethane

Voordelen

- Geeft stootvoegen tussen de beplating een fraaie zwarte afwerking.
- Verbeterd de hechting van Zettex MS 60 op cementgebonden gevelbeplating.

Applicaties

Zettex Primer Z-05 kan worden gebruikt voor metselwerk, hout en beton.

Voorbehandeling raamwerk

Breng Zettex Primer Z-05 aan in één ondoorzichtige laag en laat deze ten minste 1 uur drogen. Het vochtgehalte van het houten raamwerk mag niet hoger zijn dan 18%!

Tape aanbrengen

Breng de Zettex Fixeerband aan wanneer Zettex Primer Z-05 volledig is uitgehard (1 tot 24 uur) in een verticale, continue lijn. Stevig aandrukken en met een scherp mes snijden. Verwijder nog niet het afdekpapier van de Zettex Fixeerband.

Voorbehandeling plaatwerk

Gebruik Zettex Profireiniger om de achterkant van de plaat bij de hechtingsplaats te reinigen. Grondig reinigen met de Zettex Witte of Bonte tricot doeken.

Plaatlijm aanbrengen

Breng Zettex MS 60 alleen aan met de meegeleverde afsluitbare tuit naast de Zettex Fixeerband.

Plaat bevestigen

Verwijder nu het afdekpapier van de Zettex Fixeerband. Breng de plaat aan binnen een tijdsbestek van 10 minuten na het verwijderen van het afdekpapier. Als de plaat de Zettex Fixeerband eenmaal heft aangeraakt, zijn geen aanpassingen meer mogelijk. Wanneer de plaat in de juiste stand is geplaatst, drukt u deze stevig aan. Handen kunnen tenslotte gereinigd worden met de Zettex Cleaning Wipes.

Leveringsvorm

Blik 1 L

Kleur

Zwart en Transparant

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsinformatieblad

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Zettex Primer Z-05 is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Eigenschappen	Specificaties
Applicatie temperatuur	+0 tot +35°C
Dichtheid	1.35 g/ml
Vorstbestendigheid gedurende transport	Tot -15 °C