



# ZETTEX

STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD

### Flexcryl Universal

**Zettex Europe B.V.**

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)

[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

#### Productomschrijving

Zettex Flexcryl is een plasto-elastische 1 componenten, water gebaseerde, acrylaat kit. Deze hardt uit door het verdampen van vocht. Zettex Flexcryl Acrylaat kan worden toegepast voor het afdichten van voegen en opvullen van scheuren binnenshuis.

#### Materiaal

Acrylaat

#### Voordelen

- Op water gebaseerd, geen reuk.
- Overschilderbaar met alle verfsystemen.
- Vrij van oplosmiddelen, isocynaten en siliconen.
- Hechting op vrijwel alle ondergronden.
- Makkelijk verwerkbaar, verwijderbaar met water.

#### Toepassingsgebieden

- Het afdichten van aansluitvoegen in muren, plafonds enzovoorts, binnenshuis.
- Verbindingsvoegen van vensterbank, metselwerk enzovoorts.
- Voor het vullen van scheuren en afwerken van plaatwerk.
- Toepasbaar op de meest voorkomende bouwmaterialen.

#### Verwerking

Na het voorbehandelen van de ondergrond kan de Zettex Flexcryl worden aangebracht met de Zettex Caulkgun. Zettex Flexcryl kan gladgestreken worden met behulp van bevochtigd gereedschap. Het gladstrijken is niet alleen aan te raden vanwege het uiterlijk, maar zorgt ook voor een perfecte hechting op de ondergrond. Indien u maskeertape heeft gebruikt, verwijder dit dan direct na het aanbrengen. Niet uitgeharde kitresten kunnen verwijderd worden met behulp van water.

- Het niet uitgeharde product moet te allen tijde beschermd worden tegen vocht, totdat de huidvormingstijd overschreden is.
- Zettex Flexcryl hardt uit door het verdampen van water. Hoge luchtvochtigheid, lage temperaturen en diepe voegen kunnen de huidvorming en uitharding vertragen.
- Als u Zettex Flexcryl buitenshuis gebruikt moet u deze te allen tijde beschermen tegen regen en continue waterbelasting.
- Tijdens het drogen kan de kleur licht veranderen.
- Het product is overschilderbaar met de meeste verfsystemen. Vanwege de diversiteit aan verfsystemen is het verstandig om eerst een test uit te voeren.
- Zettex Flexcryl is niet toepasbaar op bitumineuze en teerhoudende materialen, alsmede materialen die olie bloeden of weekmakers bevatten.
- Omdat Zettex Flexcryl op water gebaseerd is, kan deze niet worden toegepast op bloot metaal in verband met corrosiegevaar.

#### Leveringsvorm

- 310 ml koker
- 600 ml worst
- Wit

## Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik eerst het MSDS van dit product.

## Houdbaarheid

Zettex Flexcryl heeft een houdbaarheid van 18 maanden, mits bewaard op een droge plaats bij temperaturen tussen 5 en 25 graden, in zijn originele verpakking.

## Certificaten



| Eigenschappen                    | Specificaties                         |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type                             | Een op water gebaseerde acrylaat      |
| Geur                             | Nee                                   |
| Consistentie                     | Thixotroop pasta                      |
| Dichtheid                        | Ongeveer 1.70 g/ml                    |
| Huidvormingstijd                 | Ongeveer 20 min. (at 23°C; 50 % R.H.) |
| Verwerking temperatuur           | +5 tot +40 graden                     |
| Eigenschappen uitgeharde product | (bij 23°C; 50 % R.H.)                 |
| Temperatuurbestendigheid         | -20 to + 80 degrees                   |
| Shore A Hardheid                 | Ongeveer 30 (6mm thick film)          |
| Trekkracht (ISO 37)              | Approx. 0,40 MPa                      |
| Rek bij breuk (ISO 37)           | >120 %                                |