



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Flexcryl Structure

Zettex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Flexcryl Structure is een plasto-elastische 1 componenten, water gebaseerde, acrylaat kit. Deze hardt uit door het verdampen van vocht. Zettex Flexcryl Structure kan worden toegepast voor het afdichten van voegen en opvullen van scheuren binnenshuis en buitenshuis en geeft een afwerking met structuur.

Materiaal

Acrylaat

Voordelen

- Op water gebaseerd, geen reuk.
- Overschilderbaar met alle verfsystemen.
- Vrij van oplosmiddelen, isocynaten en siliconen.
- Hechting op vrijwel alle ondergronden.
- Makkelijk verwerkbaar, verwijderbaar met water.
- Mooie finish met structuur.

Toepassingsgebieden

- Het afdichten van aansluitvoegen in muren, plafonds enzovoorts.
- Verbindingsvoegen van vensterbank, metselwerk enzovoorts.
- Voor het vullen van scheuren en afwerken van plaatwerk.
- Toepasbaar op de meest voorkomende bouwmaterialen.

Verwerking

Na het voorbehandelen van de ondergrond kan de Zettex Flexcryl Structure worden aangebracht met de Zettex Caulkgun. Zettex Flexcryl Structure kan gladgestreken worden met behulp van bevochtigd gereedschap. Het gladstrijken is niet alleen aan te raden vanwege het uiterlijk, maar zorgt ook voor een perfecte hechting op de ondergrond. Indien u maskeertape heeft gebruikt, verwijder dit dan direct na het aanbrengen. Niet uitgeharde kitresten kunnen verwijderd worden met behulp van water.

- Het niet uitgeharde product moet te allen tijde beschermd worden tegen vocht, totdat de huidvormingstijd overschreden is.
- Zettex Flexcryl Structure hardt uit door het verdampen van water. Hoge luchtvochtigheid, lage temperaturen en diepe voegen kunnen de huidvorming en uitharding vertragen.
- Als u Zettex Flexcryl Structure buitenshuis gebruikt moet u deze te allen tijde beschermen tegen regen en continue waterbelasting.
- Tijdens het drogen kan de kleur licht veranderen.
- Het product is overschilderbaar met de meeste verfsystemen. Vanwege de diversiteit aan verfsystemen is het verstandig om eerst een test uit te voeren.
- Zettex Flexcryl Structure is niet toepasbaar op bitumineuze en teerhoudende materialen, alsmede materialen die olie bloeden of weekmakers bevatten.
- Omdat Zettex Flexcryl Structure op water gebaseerd is, kan deze niet worden toegepast op bloot metaal in verband met corrosiegevaar.

Leveringsvorm

- 310 ml koker
- Wit

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik eerst het MSDS van dit product.

Houdbaarheid

Zettex Flexcryl Structure heeft een houdbaarheid van 18 maanden, mits bewaard op een droge plaats bij temperaturen tussen 5 en 25 graden, in zijn originele verpakking.

Certificaten



Eigenschappen	Specificaties
Type	Een op water gebaseerde acrylaat
Geur	Nee
Consistentie	Thixotroop pasta
Dichtheid	Ongeveer 1.74 g/ml
Huidvormingstijd	Ongeveer 45 min. (at 23°C; 50 % R.H.)
Verwerking temperatuur	+5 tot +40 graden
Eigenschappen uitgeharde product	(bij 23°C; 50 % R.H.)
Temperatuurbestendigheid	-20 to + 80 graden
Shore A Hardheid	Ongeveer 25 (6mm thick film)
Trekkracht (ISO 37)	Ongeveer 0,20 MPa
Rek bij breuk (ISO 37)	>200 %