



STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD

Easy Silicone Neutral Oxime



Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

Zettex Easy Silicone Neutral Oxime is een één-componenten afdichtingskit op basis van oxime vernettende silicone (neutraal systeem).

Materiaal

Oximen silicone.

Eigenschappen

- Lage modulus en hoog elastisch vermogen.
- Hoge bewegingsmogelijkheid. Volgens ISO 11600-F&G 25LM.
- Conform SNJF (Façade & Vitrage).
- Uitstekende verlijming op veel oppervlakken, zonder aanbreng van een primer vooraf.
- UV- en water bestendig. Daarnaast goed bestand tegen veroudering.
- Geurloos.
- Niet corrosief.
- blijvend elastisch

Toepassingen

Voor het afdichten van voegen, naden en kieren in auto's, boten en caravans. Voor het afdichten van dilatatievoegen tussen poreuze en niet poreuze substraten, zoals beton, metselwerk, baksteen, aluminium (gelakt, geanodiseerd, geschilderd), PVC, glas, keramiek en de meeste kunststoffen. Voer bij twijfel altijd een hechtingstest uit en pas een primer toe.

Verwerking

De ondergronden dienen schoon, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Eventuele niet uitgeharde kitresten en ander vuil materiaal kan verwijderd worden met de Zettex Profireiniger. Glad afwerkbaar met de Zettex Easy Finish. Test de ondergrond daarnaast van tevoren altijd op hechting. Na gebruik kunnen handen gereinigd worden met de Zettex Cleaning Wipes.

Leveringsvormen

- Koker 310 ml
- Worst 600 ml

Kleur

Wit, off-white, ral 9001, lichtgrijs, sanitair grijs, transparant grijs, transparant, zwart, antraciet ral 7016, manhattan, buxy.

Veiligheidsaanbevelingen

Lees voor gebruik altijd eerst de veiligheidsinformatie.

Houdbaarheid

18 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Eigenschappen	Specificaties
Basis	Neutrale oxime siliconen
Specifiek gewicht	Ongeveer 1,02 g/ml
Huidvormingstijd (bij 23 °C; 50 % R.H.)	5-15 min
Droogtijd	Ongeveer 3 mm/25 uur
Stromingsweerstand (ISO 7390)	0 mm
Verlies van volume (ISO 10563)	<5 %
Rek tot breuk	500%
Maximale vervorming (ISO 11600)	Ongeveer 25 %
Elastisch herstel (ISO 7389)	>85%
Shore A Hardheid (ISO 868)	30
Aanbreng Temperatuur	Tussen de 5 en 40 graden
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot 150°C