



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNISCH DATABLAD MS Polymer 50 EPDM Adhesive

Zettex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productomschrijving

De Zettex MS 50 EPDM Sealer is een duurzame en unieke lijm. Deze lijm levert uitstekende prestaties en werkt op basis van hybride technologie. Dat betekent dat de MS 50 uithardt onder invloed van vocht, waarna er een duurzaam elastisch rubber ontstaat.

Materiaal

MS-polymeren.

Voordelen

- Hecht uitstekend zonder primer op gevarieerde EPDM-folies.
- Duurzame en blijvend plasto-elastisch.
- Hoge mechanische weerbaarheid en verlenging.
- Neutraal snelle uitharding, bijna geurloos.
- Goede weerstand tegen UV, weeromstandigheden en water.
- Geen krimp en luchtballen vrij.
- Niet corrosief voor metalen.
- Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen.
- Zowel geschikt als interieur- als exterieur lijm.

Verwerking

- Aanbreng temperatuur tussen de +5°C en +40°C (zowel weeromstandigheden als de ondergrond). Ondergrond moet droog, schoon en solide zijn. Voor het schoonmaken van de ondergrond kan Zettex Profireiniger worden gebruikt. Zettex MS 50 EPDM Sealer hecht daarnaast uitstekend, zonder het gebruik van een primer, op de meeste niet poreuze ondergronden. Voor gebruik dient u altijd de verlijming te testen op de desbetreffende ondergrond. Voor het gladwerken van de ondergrond kunt u eventueel Zettex Easyfinish gebruiken. Handen kunnen tenslotte schoongemaakt worden met de Zettex Cleaning Wipes.
- Niet geschikt voor natuursteen, PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreen en bijtende ondergronden. Daarnaast niet geschikt in combinatie met chloor (bijvoorbeeld in zwembaden).

Leveringsvormen

- Koker 290 ml
- Worst 600 ml

Veiligheidsaanbevelingen

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C in een droge omgeving.

Systeem

Zettex MS 50 EPDM sealer is een onderdeel van het Zettex Roofing concept.

Eigenschappen

Specificaties

Basis	Hybride
Kleur	Zwart
Huidvormingstijd	15 mm/24 uur
Temperatuur bestendigheid na uitharding	-40 tot +90°C
Krimp	0
Shore A Hardheid	50 Shore A (DIN 53505)
100% modulus	0.30 MPa (N/mm ²)
Trekkracht	0.75 MPa (N/mm ²)
Rek bij breuk	700%
Vorstbestendig gedurende transport	2,20 MPa
Dichtheid	1.48 g/ml