



ZETTEX
STICK WITH US

TECHNISCH DATA BLAD EPDM Fix PU120

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Productomschrijving

EPDM FIX PU120 is een hoogwaardige 1-komponenten oplosmiddel houdende polyurethaanlijm voor het verlijmen van alle soorten EPDM op diverse ondergronden.

Product type

Polyurethaan

Gebruiksaanwijzing

- EPDM FIX PU120 kan aangebracht worden door middel van bijvoorbeeld kwast of roller en zowel partieel (minimaal 60%) als volvlak aangebracht worden.
- Direct na het aanbrengen van de lijm moet de EPDM-folie uitgerold worden. Indien er zich luchtblazen vormen, moeten deze zo snel als mogelijk gladgestreken worden. Het is belangrijk dat het EPDM goed aangedrukt wordt op de ondergrond zodat er een goede hechting ontstaat. Na ongeveer een half uur na aanbrengen, nogmaals met een bezem of roller het EPDM goed aandrukken.
- De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt +5°C. Bij lage omgevingstemperaturen is het raadzaam de blikken te verwarmen.

Ondergronden

- EPDM FIX PU120 hecht op bijna alle in de bouw voorkomende ondergronden zoals, beton, hout, bitumen, staal enz.
- EPDM FIX PU120 aanbrengen op een schone stofvrije ondergrond en moet vrij zijn van fysiek water.
- EPDM FIX PU120 is niet geschikt voor verlijming op naakt EPS.

Indien er twijfels zijn over de ondergrond in combinatie met het verbruik van de PU120, adviseren wij u om een hechtingstest uit te voeren. Indien noodzakelijk kan Zettex dit ook verzorgen.

Lijmverbruik

- Afhankelijk van de ondergrond ligt het verbruik van de PU 120 tussen de 150-250g/m² In rand zones adviseren wij 50% meer lijm aan te brengen dan op het dakvlak.
- Op ruwe ondergronden adviseren wij het verbruik op te hogen.

Reiniging

- Niet uitgeharde lijm kan verwijderd worden met Zettex Profi Cleaner.
- Uitgeharde lijm kan uitsluitend mechanisch verwijderd.

Open tijd

- De open tijd is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.
- Onder normale omstandigheden ontstaat er na 15 minuten een eerste velvorming. Binnen deze tijd dient het EPDM dus aangebracht zijn.

Afbindtijd

Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. Eindsterkte wordt bereikt na 48 uur.

Waarschuwing

- EPDM FIX PU120 bevat brandbare oplosmiddelen, contact met open vuur vermijden.

Eigenschappen	Specificaties
Kleur	geel
Viscositeit 20°C (Methode: SL 002A)	2.000 ± 500 mPa.s
Vlampunt (Closed cup)	> 100 °C
Dichtheid 20°C (Methode: SL 006A)	1.030 ± 10 kg/m ³
Droge stof (Methode: SL 001C)	80 ± 2 %
Houdbaarheid	9 maanden, mits ongeopend en koel opgeslagen