



ZETTEX

STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET

Spraybond X70 Primer

Zettex Europe B.V.

Plaza 20, 4782 SK Moerdijk

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Productbeschrijving

Zettex Spraybond X70 is een kant en klare 1 componenten universeel verspuitbare primer op basis van kunstharsen en rubbers.

Zettex Spraybond X70 is speciaal ontwikkeld voor het verstevigen van alle soorten ondergronden waarover zelfklevende dakbanen aangebracht dienen te worden.

Materiaal

Hydrocarbon

Voordelen

- Vormt een uitstekende hechtlaag voor zelfklevende dakbanen
- Draagbaar kant en klaar systeem
- Snelle eenvoudige applicatie
- Zeer sneldrogend(25-30min)
- Verbeterd de hechting en watervastheid van de verlijming
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Zeer zuinig in verbruik

Toepassing

Onderstaand vindt u de gebruiksaanwijzing van de Spraybond X70

1. Gebruik de Zettex Lans om de Spraybond X70 te verspuiten. Gebruik de Lans met verlenging van 61 centimeter, zodat u de X70 staand kunt verspuiten.
3. Verbind de Zettex Slang (3,5 of 5,5 m) met het drukvat en de Zettex Lans met de Slang. Zorg ervoor dat u de aansluiting goed aandraait.
4. Open het ventiel van het drukvat. Het ventiel dient geopend te blijven, totdat het drukvat volledig leeggespoten is.
5. Houdt de Zettex Lans in 90°C positie van het oppervlak en breng een gelijkmatige laag met X70 primer aan.
6. Laat het oplosmiddel verdampen, voordat er membraan wordt aangelegd. Oefen druk uit op het oppervlak met een bezem of roller, zodat volledig contact gegarandeerd is.
7. Drogen kan uiterlijk 35 minuten duren, afhankelijk van de omstandigheden zoals vochtigheid en temperatuur.
8. Na het verspuiten dient u de nozzle te verwijderen en de Lans schoon te maken met Zettex Pistool Reiniger.
9. Wanneer het drukvat de eerstkomende twee weken niet gebruikt wordt, schroef dan het pistool dicht. Indien het drukvat voor langere periode niet wordt gebruikt is het aan te raden om de slang te reinigen met de sprayclean X47.

Leveringsvormen

Spuitbus 750ml

Drukvat 22ltr, 19kg

Kleur

Zwart

Veiligheidsaanbevelingen

Zie veiligheidsblad.

Houdbaarheid

Bescherm tegen extreme temperaturen. Bewaar in een omgeving met temperaturen tussen de 15 en 25 graden en houdt de X70 weg van direct zonlicht. Zet de X70 niet neer op een koude betonnen vloer. Lage temperaturen kunnen de X70 dik maken, zodat deze niet meer goed te verspuiten is. Bewaar in originele, ongeopende verpakking. Bovenstaand gewaarborgd? Dan is de Zettex X70 18 maanden lang houdbaar.

Eigenschappen	Specificaties
Verwerkingstemperatuur	+5 tot + 40 graden
Temperatuur bestendigheid	- 40 tot + 120 graden
Verbruik	100-125 gramm/m ²
Open tijd	35 minuten
Maximale opbrengst	250 m ²
Vaste stoffen	50 %
Kleur	Zwart