



ZETTEX
STICK WITH US

TECHNICAL DATA SHEET

Stonefix

Zettex Europe B.V.
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk
The Netherlands
+31 (0)888-93 88 39
info@zettex.com
www.zettex.com

Productomschrijving

De Zettex Stonefix is een één componenten PU-lijm voor het verlijmen van blokken en stenen tijdens bouwwerkzaamheden. In vergelijking met mortar, verlijmt de Stonefix het metselwerk gemakkelijker en sneller. Het gebruik van de Zettex Foamgun is noodzakelijk. De Zettex Stonefix vormt binnen 30 minuten een sterke lijmverbinding.

Materiaal

Polyurethaan

Voordelen

- Direct gebruiksklaar
- Zeer snel
- Extreem krachtig
- Eenvoudig in gebruik
- Makkelijk doseerbaar
- Multifunctioneel inzetbaar.
- Niet brandbaar

Verwerking

Gebruikt voor het snel verlijmen van bouwblokken op niet dragende binnenmuren. Daarnaast kan de Zettex Stonefix ook gebruikt worden voor het verlijmen van bijvoorbeeld palissaden banden in een tuin. Zettex Stonefix kan dus ook buiten worden gebruikt voor het verlijmen van verschillende elementen.

1. Houdt de steenlijm in een opwaartse positie, verwijder de dop van de adapter en schroef de spuitbus vast aan de Zettex Foamgun.
2. Wees er zeker van dat de Foamgun niet gericht staat op andere mensen terwijl de spuitbus er opgeschroefd wordt.
3. Na het vastmaken van de bus met Zettex Stonefix, dient deze minimaal twintig keer geschud te worden, voordat deze gebruikt kan worden.
4. De ondergrond moet bevochtigd worden, omdat de Stonefix beter en sneller uithardt op vooraf bevochtigde ondergronden.
5. Bevestig de steen oppervlakken direct, nadat de Stonefix is aangebracht.
6. Niet uitgehard schuim kan verwijderd worden met de Zettex Foamcleaner. Handen kunnen gereinigd worden met Zettex Cleaning Wipes.

Leveringsvormen

- 500 ml HH Aerosol
- 750 ml NBS Aerosol

Veiligheidsaanbevelingen

Deze technische datasheet bevat geen MSDS (Material Safety Data Sheet). Voor het gebruik van dit product dient u eerst de volledige MSDS door te nemen.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Bewaren bij temperaturen tussen de 5°C en 25°C.

Certificates



Properties	Specifications
Kleef vrij tijd	8-15 mins.
Compleet uitgehard	2 uur
Compleet uitgehard (+5°C, 50 % RH)	-
Vuur klasse van uitgehard schuim	B2
Brandpunt van uitgehard schuim	600 °C
Temperatuurbestendigheid van uitgehard schuim	Lange termijn: -40 tot +90 graden Korte termijn: -40 tot +110 graden
Brandbaar	NEE
Verwerkingstemperatuur	-10 tot +50 graden