



# ZETTEX

STICK WITH US

## TECHNISCH DATABLAD

### PU Foam HH

**Zettex Europe B.V.**  
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk  
The Netherlands  
+31 (0)888-93 88 39  
[info@zettex.com](mailto:info@zettex.com)  
[www.zettex.com](http://www.zettex.com)

#### Productomschrijving

Zettex Purfoam HH is een duurzame en snel uithardende één component isolatie- en montageschuim ontwikkeld voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen van steenachtige bouwdeelen.

#### Materiaal

Eén component polyurethaanschuim. CFK, HCFK en HFK-vrij (OzononSchadelijk en draagt niet bij aan het broeikaseffect).

#### Eigenschappen

- Sneldrogend
- Hoge opbrengst
- Grote productdichtheid
- Hoge isolatiewaarde
- Toepasbaar op iedere ondergrond
- Niet UV bestendig
- Af te werken met pleister
- Overschilderbaar

#### Toepassingen

Het afdichten van voegen tussen scheidingswanden, plafond en vloer. Doorvoeringen van leidingen en pijpen door wanden en vloeren. Voegen rondom raam en deurkozijnen. Niet geschikt voor onder watertoepassing en niet voor het vullen van grote afgesloten ruimten. Schroef voor gebruik het bijbehorende rietje op het schuimventiel. Schudt de spuitbus voor gebruik minimaal 20 keer. Draai het rietje ondersteboven en druk op de trekker. De schuimhoeveelheid kan worden aangepast door de applicator trekker. Bij bredere voegen en voegen dieper dan 5 cm, het schuim in meerdere lagen aanbrengen. Tussen de verschillende lagen een wachttijd van 15 – 30 minuten aanhouden. Dit zorgt voor een optimaal resultaat.

- Luchttemperatuur tijdens toepassing: +5°C - +30°C. Spuitbus temperatuur: +10°C- +25°C.
- Lucht en spuitbus temperatuur van 20 °C zorgt voor het beste resultaat.
- Vochtige ondergrond zorgt voor goede uitzetting en daarmee het beste resultaat.

#### Leveringsvorm

Spuitbus 750 ml

#### Kleur

Groen

#### Ondergrond

Alle ondergronden moeten vet en stofvrij zijn. Het oppervlak kan hiervoor gereinigd worden met de Zettex Profireiniger. Harde resten moeten mechanisch verwijderd worden.

#### Veiligheidsaanbevelingen

Vóór het gebruik van de Purfoam dient de MSDS (Material Safety Data Sheet) goed te worden doorgenomen. MSDS'en zijn op aanvraag leverbaar.

Eigenschappen	Specificaties
Houdbaarheid	12 maanden
Kleefvrij tijd	12-16 minuten
Cutting tijd	30-40 minuten
Volledig uitgehard (+23 °C)	Max. 18 uren
Volledig uitgehad (+5 °C)	Max. 24 uren
Dichtheid	25-30 kg/m <sup>3</sup>
Vuurklasse uitgehard schuim	B3
Toename in volume	Max. 2 %
Vlampunt uitgehard schuim	400 °C
Treksterkte	11 N/cm <sup>2</sup>
Druksterkte bij 10 % (DIN 53421)	2 N/cm <sup>2</sup>
Warmte geleiding	0.03 W/(m.K)
Houdbaarheid	12 maanden na afvuldatum. Spuitbus moet worden opgeslagen en vervoerd in verticale positie. Bewaren op een koele en droge plaats. Bewaren bij temperaturen van 5°C - 25°C.